



OSCALO COLLE

INTÉRIEUR PHASE AQUEUSE



DÉFINITION

> Peinture colle satinée aux copolymères acryliques destinée à l'encollage et à la peinture de finition de toiles de verre.



DOMAINE D'APPLICATION

> Bureaux, hôpitaux, parties communes d'immeubles.



QUALITÉS DOMINANTES

> Gain de temps. Permet l'occupation des locaux le lendemain de la pose de la toile de verre.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satiné mat

Brillant spéculaire

10 à 15 sous 60 °

Couleur

Blanc

Présentation

Monocomposant

Densité

1,3 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

1 à 2 poises CP

Extrait sec

En poids : 56 % ± 2 %

En volume : 41 % ± 2 %

Épaisseur recommandée du film sec

40 microns

Rendement moyen

10 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 1 heure

Sec : 4 heures

Recouvrable : 8 heures

Conditionnement

15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7 b2



MISE EN ŒUVRE



Matériel d'application

> Encollage et peinture de finition au rouleau "poils longs".

Dilution

> Prête à l'emploi.

> Nettoyage à l'eau.

Modalités d'emploi

> S'utilise en deux couches :

1^{re} couche

Appliquer "OSCALO COLLE" sur le support à raison de 260 g/m². Positionner et maroufler le lé de toile de verre.

2^e couche

Appliquer immédiatement sur la toile de verre une couche "d'OSCALO COLLE" à raison de 260 g/m².

Supports

> Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Hygiène et sécurité

> Produit en phase aqueuse, ne comporte pas de danger selon la directive 88/379/CE.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<