



# OSCAMAT RLS

INTÉRIEUR PHASE SOLVANT



## DÉFINITION

> Peinture mate garnissante aux résines glycérophtaliques en solution.



## DOMAINE D'APPLICATION

> Peinture pour travaux à l'intérieur dans les grands ensembles : murs, plafonds, locaux de service.



## QUALITÉS DOMINANTES

> Rattrape les irrégularités des fonds sommairement préparés.  
 > Facilité d'application.  
 > Absence de coulures.  
 > Bon pouvoir garnissant.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat

### Brillant spéculaire

Inférieur à 2 sous 60 °

### Couleur

Blanc

### Présentation

Monocomposant

### Densité

1,7 ± 0,05

### Viscosité à 25 °C

1,8 à 2,6 poises CP

### Point éclair

Entre 21 et 55 °C

### Extrait sec

En poids : 78 % ± 2 %

En volume : 55 % ± 2 %

### Épaisseur recommandée du film sec

60 microns

### Rendement moyen

9 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 30 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 10 heures

### Conditionnement

25 kg et 29 kg

### Stockage

6 mois en emballage d'origine non ouvert.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4 a



## MISE EN ŒUVRE



### Matériel d'application

> Pistolet airless.

### Dilution

> Prête à l'emploi.

> Ne pas diluer.

### Modalités d'emploi

> Pour obtenir un pouvoir couvrant satisfaisant, appliquer en une couche croisée.

### Supports

> Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

> Fonds enduits et surfacés (béton brut, plâtre).

> Sur métaux, application après un primaire approprié.

> Ne pas appliquer sur directement sur fonds alcalins.

### Hygiène et sécurité

> Inflammable.

> Ne pas respirer les aérosols.

> En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<