



HEVACRYL TOP MAT

INTÉRIEUR PHASE AQUEUSE



DÉFINITION

> Peinture mate tendue aux résines acryliques en phase aqueuse.



DOMAINE D'APPLICATION

> Murs et plafonds des pièces sèches en travaux neufs ou d'entretien.



QUALITÉS DOMINANTES

> Sans odeur, occupation rapide des locaux.
> Tendu garnissant.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Mat profond

Brillant spéculaire

Inférieur à 2 sous 60 °

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Liquide fluide

Densité

1,55 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

2 à 3 poises CP

Extrait sec

En poids : 64 % ± 2 %

En volume : 42 % ± 2 %

Épaisseur recommandée du film sec

60 microns

Rendement moyen

10 à 12 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 45 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 4 heures

Conditionnement

25 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7 b2



MISE EN ŒUVRE



Matériel d'application

> Brosse, rouleau.

Dilution

> Eau exclusivement.

– 2 à 3 % en 1^{re} couche.

– Prête à l'emploi en 2^e couche.

Modalités d'emploi

> Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

> La température ambiante comme celle du support ne devra pas être inférieure à 8 °C.

Supports

> Intérieurs. Plâtre, ciment, bois, métaux neufs, anciens ou recouverts, anciennes peintures en bon état.

Application directe sur

> Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

> Les enduits machine ou à la main doivent être exempts de toutes traces d'humidité.

Hygiène et sécurité

> Produit en phase aqueuse, ne comporte pas de danger selon la directive 88/379/CE.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<