



HEVALKYD-R MAT

INTÉRIEUR PHASE AQUEUSE



DÉFINITION

- > Peinture finition mate à base de résines "Alkydes-Emulsion". Travaux neufs et rénovation en intérieur.



DOMAINE D'APPLICATION

- > Finition mate des murs et plafonds dans les grands ensembles.



QUALITÉS DOMINANTES

- > Sans odeur de solvant.
- > Séchage rapide.
- > Bon pouvoir couvrant.
- > Stabilité du blanc dans le temps.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Mat profond

Brillant spéculaire

2 sous 60 °

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Liquide fluide

Densité

1,55 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

2 à 3 poises CP

Extrait sec

En poids : 64 % ± 2 %

En volume : 42 % ± 2 %

Épaisseur recommandée du film sec

60 microns

Rendement moyen

10 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 45 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 4 heures

Conditionnement

25 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4 a / 7 b2



MISE EN ŒUVRE



Matériel d'application

- > Brosse, rouleau.
- > Doit être chargé ou déposé ; "NE PAS TIRER".

Dilution

- > Eau exclusivement.
- 3 % en 1^{re} couche, soit 0,5 litre d'eau par bidon de 15 litres.
- Prête à l'emploi en 2^e couche.

Modalités d'emploi

- > Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- > Les températures sur support et ambiante ne devront pas être inférieures à 8 °C.

Supports

- > Intérieurs. Plâtre, ciment, bois, métaux neufs, anciens ou recouverts, anciennes peintures en bon état.

Application directe sur

- > Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.
- > Les enduits machine ou à la main doivent être exempts de toute trace d'humidité.

Hygiène et sécurité

- > Produit en phase aqueuse, ne comporte pas de danger selon la directive 88/379/CE.
- > Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<