



CIDACRYL 2001 MAT

INTÉRIEUR PHASE AQUEUSE



DÉFINITION

> Peinture mate à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse pour la protection et la décoration des supports usuels du bâtiment.



DOMAINE D'APPLICATION

> Supports intérieurs.
> Rénovation des locaux industriels.



QUALITÉS DOMINANTES

> Sans odeur pour une occupation rapide des locaux.
> Prêt à l'emploi pour l'application mécanisée.
> Bonne adhérence sur divers supports (bois, plâtre, plaque de plâtre cartonné, faux plafonds).



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Mat

Brillant spéculaire

2 sous 60 °

Couleur

Blanc

Présentation

Liquide fluide

Densité

1,45 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

1,8 poises CP

Extrait sec

En poids : 62 % ± 2 %

En volume : 48 % ± 2 %

Épaisseur recommandée du film sec

60 microns

Rendement moyen

4,5 à 8,5 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 1 heure

Sec : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

Conditionnement

25 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7 b2



MISE EN ŒUVRE



Matériel d'application

> Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

> Eau exclusivement.

> Prête à l'emploi ou légèrement diluée.

> Nettoyage des outils à l'eau.

Modalités d'emploi

> Application au pistolet en une couche croisée.

> Laisser un intervalle de 30 à 60 minutes entre 2 voiles.

Supports

> Conforme aux normes et aux prescriptions du NF P 74-201 (DTU 59.1).

> Les enduits réalisés à la machine ou à la main devront être exempts de toutes traces d'humidité.

> Les parties métalliques seront préalablement recouvertes d'un primaire anti-rouille.

> Bacs aciers préparés et aciers galvanisés.

Hygiène et sécurité

> Produit en phase aqueuse, ne comporte pas de danger selon la directive 88/379/CE.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<