



HEVALOR FINITION

INTÉRIEUR PHASE AQUEUSE



DÉFINITION

> Peinture de finition d'aspect mat, formulée aux copolymères acryliques en phase aqueuse.



DOMAINE D'APPLICATION

> Finition pour travaux très soignés.
> Finition mate des murs et plafonds. Doit être appliquée sur une première couche d'HEVACRYL MAT.



QUALITÉS DOMINANTES

> Application mécanisée.
> Séchage rapide.
> Lavable.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Mat

Brillant spéculaire

Inférieur à 2 sous 60 °

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,4 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

1,8 à 2,2 poises CP

Extrait sec

En poids : 64 % ± 2 %

En volume : 50 % ± 2 %

Épaisseur recommandée du film sec

50 microns

Rendement moyen

10 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 45 minutes

Sec : 4 heures

Recouvrable : 12 heures

Conditionnement

15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7 b2



MISE EN ŒUVRE



Matériel d'application

> Pistolet airless.

Dilution

> Prête à l'emploi.

> Nettoyage des outils à l'eau.

Modalités d'emploi

> Application au pistolet en une couche croisée.

> Laisser un intervalle de 30 à 60 minutes entre deux voiles.

Supports

> Tous supports du bâtiment conformes à la norme NF P74-401 (DTU 59.1).

> La préparation des supports est conforme à la norme NF P 74-201.

Application directe sur

> Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

> Les enduits machine ou à la main doivent être exempts de toute trace d'humidité.

Hygiène et sécurité

> Produit en phase aqueuse, ne comporte pas de danger selon la directive 88/379/CE.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<