



# HEVACRYL TOP SATIN

INTÉRIEUR PHASE AQUEUSE



## DÉFINITION

> Peinture satinée tendue aux résines acryliques en phase aqueuse.



## DOMAINE D'APPLICATION

> Pièces sèches et pièces humides en travaux neufs ou d'entretien.



## QUALITÉS DOMINANTES

> Sans odeur pour une occupation rapide des locaux.  
> Lessivable.  
> Tendu garnissant.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Satin tendu garnissant

### Brillant spéculaire

15 à 20 sous 60 °

### Couleur

Nuancier OSCA

### Présentation

Monocomposant

### Densité

1,28 ± 0,05

### Viscosité à 25 °C

1,6 à 2 poises CP

### Extrait sec

En poids : 52 % ± 2 %

En volume : 39 % ± 2 %

### Épaisseur recommandée du film sec

40 microns

### Rendement moyen

10 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 4 heures

Recouvrable : 8 heures

### Conditionnement

15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4 a / 7 b2



## MISE EN ŒUVRE



### Matériel d'application

> Brosse, rouleau.

### Dilution

> Eau exclusivement.

– 1<sup>er</sup> couche : 5 à 10 %

– 2<sup>e</sup> couche : 0 à 3 %

### Modalités d'emploi

> Application traditionnelle à deux couches espacées de 8 heures à l'aide de brosse ou rouleau "spécial acrylique".

### Supports

> Conformes aux spécifications de la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

> Les enduits réalisés à la machine ou à la main devront être exempts de toutes traces d'humidité.

> Les parties métalliques seront préalablement recouvertes d'un primaire anti-rouille.

### Hygiène et sécurité

> Produit en phase aqueuse, ne comporte pas de danger selon la directive 88/379/CE.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<