



# OSCADECOR MICRO 95 BRILLANT

INT/EXT

PHASE SOLVANT



## DÉFINITION

> Peinture microporeuse brillante aux résines glycérophthaliques pour bois intérieur et extérieur, applicable en 2 ou 3 couches.



## DOMAINE D'APPLICATION

> Protection et décoration des menuiseries, clôtures, portes, volets.



## QUALITÉS DOMINANTES

> Peinture multicouche.  
> Constitue un revêtement microporeux pour bois.  
> Bonne tenue aux intempéries et bonne perméabilité à la vapeur d'eau.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Brillant arrondi

### Brillant spéculaire

65 à 75 sous 60 °

### Couleur

Blanc

### Présentation

Monocomposant

### Densité

1,22 ± 0,05

### Viscosité à 25 °C

3,6 à 4 poises CP

### Point éclair

Entre 21 et 55 °C

### Extrait sec

En poids : 66 % ± 2 %

En volume : 47 % ± 2 %

### Épaisseur recommandée du film sec

40 microns

### Rendement moyen

12 m²/L

### Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 4 heures

Sec : 8 heures

Recouvrable : 24 heures

### Conditionnement

3 L et 15 L

### Stockage

1 an dans son emballage d'origine non ouvert.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4 a



## MISE EN ŒUVRE



### Matériel d'application

> Brosse, rouleau.

### Dilution

> White-spirit.

– 10 % en impression.

– 5 % en 1<sup>re</sup> couche.

– Prête à l'emploi en finition.

### Modalités d'emploi

> 3 couches en menuiserie non imprimée.

> 2 couches en entretien.

### Supports

> Conformes aux spécifications de la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

> Les menuiseries devront être exemptes de traces de résine ou d'humidité.

> Remastiquer avant mise en peinture toutes parties fendillées ou dégradées.

### Hygiène et sécurité

> Inflammable.

> Ne pas respirer les aérosols.

> En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<