



HEVEPOX AL 2



INTÉRIEUR



DÉFINITION

- > Revêtement auto-lissant à base de résine époxy sans solvant.
- > Permet de réaliser des applications de 2 à 3 mm d'épaisseur en 1 couche à la spatule crantée.



DOMAINE D'APPLICATION

- > Sols de locaux industriels et de parkings très sollicités.



QUALITÉS DOMINANTES

- > Revêtement de sols de grande durabilité ; résiste aux chocs et à l'abrasion.
- > Bonne résistance aux solutions acides ou alcalines.
- > Élimine les défauts de planimétrie des chapes en béton jusqu'à 2 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Brillant, lisse et uniforme

Brillant spéculaire

80 sous 60 °

Couleur

Nuancier OSCASOL

Présentation

Bi-composant

Proportion du mélange

Base A en Poids : 84 %

Durcisseur B en Poids : 16 %

Durée de mûrissement à 20 °C

3 minutes

Durée de vie du mélange à 20 °C

10 minutes

Densité

1,65 ± 0,05

Viscosité à 23 °C Brookfield RVT

30 000 mPa.s ± 10 %

Extrait sec

En poids : 100 %

En volume : 100 %

Épaisseur recommandée du film sec

2 mm

Rendement moyen

3,4 kg/m²

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 4 heures

Sec : 24 heures

Délai de mise en service

48 heures à 20 °C

Polymérisation complète

4 à 5 jours

Conditionnement

25 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 6 b



MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

- > Spatule crantée et rouleau débulleur.

Dilution

- > Prêt à l'emploi.
- > Nettoyer les outils au diluant OSCASOL EPOXY.

Modalités d'emploi

- > Verser le durcisseur B dans la base A en agitant mécaniquement à faible vitesse.
- > Étaler le mélange à l'aide d'une spatule crantée puis utiliser un rouleau débulleur en une passe croisée pour éliminer l'air contenu dans le mélange et égaliser la surface.

Supports

- > Conformes au DTU 59.3.
- > Travaux neufs : dépoussiérer soigneusement. Les sols devront être exempts de laitances, préalablement poncés et vieux d'au moins trois semaines.
- > En cas de chape lisse, prévoir sablage ou grenailage.
- > Travaux d'entretien : vérifier la compatibilité avec les anciennes peintures.

Hygiène et sécurité

- > Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
- > Étiquette : selon directives européennes sur l'étiquetage des peintures.
- > Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<