



# HEVEPOX AL 0,5

INTÉRIEUR



## DÉFINITION

- > Revêtement auto lissant à base de résine époxy sans solvant.
- > Permet de réaliser des applications de 0,5 à 0,6 mm d'épaisseur en 2 couches au rouleau.



## DOMAINE D'APPLICATION

- > À l'intérieur, sols de locaux industriels et de parkings très sollicités.



## QUALITÉS DOMINANTES

- > Revêtement de sols de grande durabilité.
- > Résiste aux chocs et à l'abrasion.
- > Élimine les petits défauts de planimétrie des chapes en béton.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Brillant

### Brillant spéculaire

80 sous 60 °

### Couleur

Nuancier OSCASOL

### Présentation

Bi-composant

### Proportion du mélange

Base A en Poids : 86 %

Durcisseur B en Poids : 14 %

### Durée de mûrissement à 20 °C

Néant

### Durée de vie du mélange à 20 °C

45 minutes

### Densité

1,7 ± 0,05

### Viscosité à 20 °C

20 eprecht mod 4

### Extrait sec

En poids : 100 %

En volume : 100 %

### Épaisseur recommandée du film sec

500 microns

### Rendement moyen

0,9 kg/m<sup>2</sup>

### Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 4 heures

Sec : 24 heures

### Délai de mise en service

48 heures à 20 °C

### Polymérisation complète

4 à 5 jours

### Conditionnement

25 kg

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 6 b



## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

- > Brosse, rouleau.

### Dilution

- > Prêt à l'emploi.
- > Nettoyer les outils au diluant OSCASOL EPOXY.

### Modalités d'emploi

- > Verser le durcisseur B dans la base A en agitant mécaniquement à faible vitesse.
- > Appliquer au rouleau 2 couches du mélange à 24 heures d'intervalle sans diluer.

### Supports

- > Conformes au DTU 59.3.
- > **Travaux neufs** : dépoussiérer soigneusement. Les sols devront être exempts de laitances, préalablement poncés et vieux d'au moins trois semaines. En cas de chape lisse, prévoir sablage ou grenailage.
- > **Travaux d'entretien** : vérifier la compatibilité avec les anciennes peintures.

### Hygiène et sécurité

- > Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
- > Étiquette : selon directives européennes sur l'étiquetage des peintures.
- > Consulter la fiche de données de sécurité.

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<