




TWIDALL BRILLANT



INT/EXT

PHASE SOLVANT



DÉFINITION

> Vernis glycérophthalique pur, à haut pouvoir garnissant pour l'intérieur et l'extérieur.



DOMAINE D'APPLICATION

> Protection et décoration des bois en intérieur et extérieur.



QUALITÉS DOMINANTES

> Film incolore légèrement ambré, brillant et souple.
> Résiste aux intempéries.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Brillant

Brillant spéculaire

80 à 95 sous 60 °

Couleur

Incolore

Présentation

Monocomposant

Densité

0,96 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

4 à 4,5 poises CP

Point éclair

Entre 21 et 55 °C

Extrait sec

En poids : 65 % ± 2 %

En volume : 56 % ± 2 %

Épaisseur recommandée du film sec

20 microns

Rendement moyen

25 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 6 heures

Sec : 12 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

1 L, 5 L et 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4 a



MISE EN ŒUVRE



Matériel d'application

> Rouleau à poils courts, rouleau laqueur.

Dilution

> White-spirit.

> Diluer la 1^{re} couche à raison de 10 %.

Modalités d'emploi

> Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

> Application de 3 couches en neuvage.

> Application de 2 couches à l'entretien.

> Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5 °C.

> Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 65 %.

Supports

> Conformes aux spécifications de la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

> Bois brut : poncer et dégraisser en présence d'exsudations, résines ou essences.

Hygiène et sécurité

> Inflammable.

> Ne pas respirer les aérosols.

> En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<