



#F601

LASCOMÉTAL.7.SR

INT-EXT



DÉFINITION Laque brillante à base d'alkyde-uréthane à séchage rapide inhibiteur de rouille.

DOMAINE D'APPLICATION Protection et décoration des métaux ferreux et bois par application multicouche.

QUALITÉS DOMINANTES Peinture et laque de finition.
Grande dureté.
Excellent pouvoir couvrant et garnissant.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Brillant

Brillant spéculaire

< 85 sous 20° (> 90 sous 85°)

Couleur

Blanc, tons pastel et foncés

Présentation

Peinture fluide

Densité

1,17 ± 0,05 g/cm³

Viscosité à 25 °C

6 à 8 poises Cone Plat

Point éclair

> 60 °C

Extrait sec

En poids : 67 % ± 2 %

En volume : 57 % ± 2 %

Rendement

11 à 16 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 3 heures

Sec : 12 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/i) : 500 g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 393 g/L

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

- Pistolet airless.
- Rouleau laqueur (mousse ou microfibre très fine)
- Brosse en soies synthétiques fines.

Dilution

- Prête à l'emploi.
- Application au pistolet airless, diluer de 1 à 2 %.
- Nettoyage du matériel au white-spirit.

Modalités d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1.
- Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.
- Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +5 °C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Décalaminage, dérouillage, dégraissage, brossage mécanique ou projection d'abrasifs. Degré de soin apporté SA 2,5 ou ST 3.

Supports

- Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.
- Supports métalliques sains, propres et secs (persiennes, serrureries, charpentes métalliques, protection des balcons, etc).
- Supports bois : une reconnaissance préalable est nécessaire pour définir la nature du bois et de la sous couche appropriée.

Gestion des déchets et recommandations

- Refermer hermétiquement après usage.
- Il est important d'éviter le gaspillage en évaluant correctement la quantité de peinture requise.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou à l'égout.
- Nettoyage de la peinture avec de l'eau et un chiffon ou une éponge.
- Possibilité d'ajouter un détergent neutre.

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité.





#F601

LASCOMÉTAL.7.SR

EXTÉRIEUR



SYNOPTIQUE	Supports métalliques
IMPRESSION	IMPRESS RUST
FINITION	LASCOMÉTAL.7.SR – 0,062 à 0,088 L/m²

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition jan. 2026**