



#1011

# AUTOLISS OSCA

INTÉRIEUR



**DÉFINITION** Peinture à base de matières premières recyclées, à la fois d'impression, enduit et d'apprêt, pour travaux d'intérieurs. Finition sur plâtre neuf ou plaques cartonnées neuves.

**DOMAINE D'APPLICATION** Éléments en plâtre ou plaques de plâtre cartonnées.

**QUALITÉS DOMINANTES** Produit pelliculaire composite 3 fonctions : Impression – Enduit – Apprêt. Autolissant, aspect tendu. Peut être poncé. BAS CARBONE.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat

### Brillant spéculaire

&lt; 3 sous 60° (&lt; 10 sous 85°)

### Couleur

Blanc et tons pastel

### Présentation

Peinture épaisse

### Densité

1,66 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

1,4 à 1,7 poises Cone Plat

### Extrait sec

En poids : 70 % ± 2 %

En volume : 51 % ± 2 %

### Épaisseur

De 0,5 à 1 mm

### Rendement

1,656 à 3,312 kg/m<sup>2</sup>

### Séchage (23°C – 55% HR)

Sec : 3 heures

Recouvrable : 24 heures

### Conditionnement

15 L – 180 kg

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille IV-A - Classe 7b2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/g) : 30 g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 3 g/L

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

- Pistolet airless et pneumatique.
- Système BAG Process®
- Type GRACO (débit 3,4 L/mn) buse de 519.
- SFIR (débit 3,4 à 3,9 L/mn) buse de 519-521.
- Ne nécessite pas de filtre.

### Dilution

- Prêt à l'emploi.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1 (P 74-201), 25.1, 26.1 et 52.2 sous la nomenclature NF.
- Pulvériser en une passe croisée régulière sans lissage.
- Appliquer une épaisseur maximale de 1 mm, recouvrable par tous types de peintures.
- Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65%.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### Supports

- Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.
- Plâtre, plaques de plâtre cartonnées neuves, béton, préparés et révisés.
- Les supports devront être propres, secs et sains, exempts de poussière ou de traces de graisse.
- Les supports pulvérulents seront recouverts par une impression HÉVAPRIM.

### Gestion des déchets et recommandations

- Refermer hermétiquement après usage.
- Il est important d'éviter le gaspillage en évaluant correctement la quantité de peinture requise.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou à l'égout.

### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition jan. 2026**

OSCA peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 25 36 18 - osca@osca.fr - www.osca.fr

