



#102

# HÉVACRYL MAT

INTÉRIEUR



**DÉFINITION** Peinture d'aspect mat profond aux copolymères vinyliques en dispersion aqueuse à base de matières premières recyclées.

**DOMAINE D'APPLICATION** Pour la décoration des murs intérieurs et plafonds. Travaux de finition A (soignés).

**QUALITÉS DOMINANTES** Absence d'odeur.  
Séchage rapide.  
Grande blancheur.  
Bon pouvoir couvrant.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat profond

### Brillant spéculaire

< 3 sous 60° (< 3 sous 85°)

### Couleur

Blanc et tons pastel

### Présentation

Peinture légèrement gélifiée

### Densité

1,57 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

0,8 à 1,2 poises Cone Plat

### Extrait sec

En poids : 63 % ± 2 %

En volume : 42 % ± 2 %

### Rendement

10 à 13 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

### Conditionnement

15 L – 200 kg

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7a2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 3 g/L

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

- Pistolet airless, système BAG Process®
- Brosse fibres synthétiques.
- Rouleau polyamide pour peintures acryliques.

### Dilution

- Prête à l'emploi.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1.
- Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.
- Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### Supports

Supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

### Gestion des déchets et recommandations

- Refermer hermétiquement après usage.
- Il est important d'éviter le gaspillage en évaluant correctement la quantité de peinture requise.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou à l'égout.

### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition jan. 2026**

OSCA peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 25 36 18 - osca@osca.fr - www.osca.fr

