



#204

OSCAPRO VELOURS



INTÉRIEUR

DÉFINITION Peinture d'aspect satin velouté aux copolymères vinyliques en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION Finition des murs et plafonds.
Travaux de finition A (soignés).

QUALITÉS DOMINANTES Sans odeur de solvant.
Séchage rapide.
Bon pouvoir couvrant.
Stabilité dans le temps.
BAS CARBONE.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin velouté

Brillant spéculaire

< 4 sous 60° (> 17 sous 85°)

Couleur

Blanc et tons pastel

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,33 ± 0,05

Viscosité à 25°C

0,6 à 1,0 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 55 % ± 2 %

En volume : 41 % ± 2 %

Rendement

10 à 13 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 5 heures

Conditionnement

15 L – 180 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7a2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 3 g/L

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

- Pistolet airless, système BAG Process®
- Brosse.

Dilution

- Prête à l'emploi.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1.
- Application au pistolet en une couche croisée.
- Laisser un intervalle de 30 à 60 minutes entre 2 voiles.
- Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports

- Tous supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.
- Fonds enduits et surfacés (béton brut, plâtre).
- Les enduits machine ou à la main devront être exempts de toutes traces d'humidité.
- Sur anciens fonds de peintures, procéder aux préparations habituelles (lessivage, ponçage, etc).
- Sur métaux, application après un primaire approprié.

Gestion des déchets et recommandations

- Refermer hermétiquement après usage.
- Il est important d'éviter le gaspillage en évaluant correctement la quantité de peinture requise.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou à l'égout.
- Nettoyage de la peinture avec de l'eau et un chiffon ou une éponge.
- Possibilité d'ajouter un détergent neutre.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition jan. 2026**

OSCA peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 25 36 18 - osca@osca.fr - www.osca.fr

