



#229

HÉVAQUA LAK SATIN



INT-EXT

DÉFINITION Peinture laque satin aux copolymères acryliques pures en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION Protection et décoration des boiseries intérieures et extérieures. Travaux de finition A (soignés).

QUALITÉS DOMINANTES Facilité d'application.
Absence d'odeur.
Bonne tenue aux UV.
Entretien très facile
Lessivable.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin tendu

Brillant spéculaire

< 35 sous 60° (> 80 sous 85°)

Couleur

Blanc et tons pastel

Présentation

Peinture fluide et onctueuse

Densité

1,23 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

1,2 à 2,2 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 51 % ± 2 %

En volume : 40 % ± 2 %

Rendement

9 à 13 m²/L

Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/d) : 130 g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 34 g/L

Résistance à l'abrasion humide

Selon norme ISO 11998 : Classe 1 (perte

d'épaisseur < 5 µm à 200 cycles)

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

- Pistolet airless.
- Brosse fibres synthétiques.
- Rouleau laqueur polyester tissé 4 à 6 mm ou polyamide texturé 12 mm.

Dilution

- Prête à l'emploi.
- Dilution à 5 % au pistolet airless.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1.
- Application en 2 couches.
- Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.
- Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8 °C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- En présence d'anciennes lasures ou vernis, ils doivent être éliminés.
- En présence de micro-organismes, ils doivent être traités au FONGISCO +.

Supports

- Tous supports bois du bâtiment conformes au DTU 59.1.
- Les bois présentant des exsudations colorées sont à exclure.
- La couche d'impression conseillée à utiliser est l'HÉVAQUA PRIM.

Gestion des déchets et recommandations

- Refermer hermétiquement après usage.
- Il est important d'éviter le gaspillage en évaluant correctement la quantité de peinture requise.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou à l'égout.
- Nettoyage de la peinture avec de l'eau et un chiffon ou une éponge.
- Possibilité d'ajouter un détergent neutre.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition jan. 2026**

OSCA peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 25 36 18 - osca@osca.fr - www.osca.fr