



#304

HÉVÉTHANE MUR



INT-EXT

DÉFINITION Peinture polyuréthane, spéciale mur bi-composant .
Usage intérieur-extérieur.

DOMAINE D'APPLICATION Ouvrages d'art et structures métalliques, façades d'immeubles.
Protection et décoration des supports usuels du bâtiment.

QUALITÉS DOMINANTES Excellente stabilité à la lumière.
Absence de farinage et fixité des teintes.
Bon pouvoir couvrant.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Brillant

Brillant spéculaire

< 90 sous 60° (> 90 sous 85°)

Couleur

Blanc, tons pastel et foncés

Présentation

Bi-composant

Densité

1,29 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

7 à 9 poises Cone Plat

Point éclair

Entre 21 et 55°C

Extrait sec

En poids : 62 % ± 2 %

En volume : 50 % ± 2 %

Rendement

0,132 à 0,316 kg/m²/couche

Proportion du mélange

Base A en poids : 95,23 %

Durcisseur B en poids : 4,77 %

Durée de mûrissement à 20 °C

Emploi immédiat

Durée de vie du mélange à 20 °C

8 heures

Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 3 heures

Manipulable : 10 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

Kit de 18,9 kg (18 kg/base et 0,9 kg/durcisseur)

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 6a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/j) : 500 g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 498 g/L

MISE EN ŒUVRE



Matériel d'application

- Pistolet airless.
- Rouleau en microfibre ou en mousse floquée (résistante aux solvants), anti-peluche.
- Brosse fibres synthétiques.

Dilution

- Prête à l'emploi ou diluable à 1 % pour une application au rouleau.
- Application au pistolet airless, diluer de 1 à 2 %.
- Nettoyage du matériel au diluant Hévéthane.

Modalités d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1.
- Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.
- Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +5 °C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- En entretien d'anciennes peintures compatibles, dégraisser et brosser.

Supports

- Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.
- S'applique sur murs et métaux sains, secs et propres en tant que primaire et finition.

Gestion des déchets et recommandations

- Refermer hermétiquement après usage.
- Il est important d'éviter le gaspillage en évaluant correctement la quantité de peinture requise.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou à l'égout.
- Nettoyage de la peinture avec de l'eau et un chiffon ou une éponge.
- Possibilité d'ajouter un détergent neutre.

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition jan. 2026**

OSCA peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 25 36 18 - osca@osca.fr - www.osca.fr