



#601

OSCADÉCOR MICRO 95 SATIN



EXTÉRIEUR

DÉFINITION Peinture microporeuse satinée aux résines glycérophtaliques pour bois.

DOMAINE D'APPLICATION Protection et décoration des menuiseries, clôtures, portes, volets.

QUALITÉS DOMINANTES Peinture multicouche.
Microporeuse, laisse respirer le support.
Excellente résistance aux variations climatiques.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin arrondi

Brillant spéculaire

< 49 sous 60° (> 60 sous 85°)

Couleur

Blanc, tons pastel et foncés

Présentation

Peinture thixotrope

Densité

1,19 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

4,0 à 4,6 poises Cone Plat

Point éclair

> 60 °C

Extrait sec

En poids : 66 % ± 2 %

En volume : 54 % ± 2 %

Rendement

10 à 15 m²/L

Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 8 heures

Sec : 24 heures

Recouvrable : 48 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/i) : 500 g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 407 g/L

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

- Rouleau polyamide texturé ou microfibre de 10 à 12 mm.
- Brosse en soie naturelle ou mixte (soie naturelle + fibres synthétiques).

Dilution

- White-spirit.
- 10 % en impression, 5 % en 1^{re} couche.
- Prête à l'emploi en finition.
- Nettoyage du matériel au white-spirit.

Modalités d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1.
- 3 couches en menuiserie non imprimée.
- 2 couches en entretien.
- Température d'application comprise entre +5 et +30 °C et hygrométrie inférieure à 80 %.
- Les teintes dont le coefficient d'absorption est inférieur à 0,7 (teintes foncées) et dont l'indice de luminance Y est inférieur à 35 % sont déconseillées sur les façades exposées (sud à ouest).

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports

- Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.
- Les menuiseries devront être exemptes de traces de résine ou d'humidité.
- Remastiquer avant mise en peinture toutes parties fendillées ou dégradées.

Gestion des déchets et recommandations

- Refermer hermétiquement après usage.
- Il est important d'éviter le gaspillage en évaluant correctement la quantité de peinture requise.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou à l'égout.
- Nettoyage de la peinture avec de l'eau et un chiffon ou une éponge.
- Possibilité d'ajouter un détergent neutre.

Hygiène et sécurité

- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition jan. 2026**

OSCA peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 25 36 18 - osca@osca.fr - www.osca.fr