



#604

# OSCABOIS SATIN

INTÉRIEUR



**DÉFINITION** Peinture satinée aux résines alkydes en solution.

**DOMAINE D'APPLICATION** Protection et décoration des menuiseries.

**QUALITÉS DOMINANTES** Peinture multicouche.  
Excellent pouvoir garnissant.  
Bonne stabilité dans le temps.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

satin

### Brillant spéculaire

&lt; 25 sous 60° (&gt; 50 sous 85°)

### Couleur

Blanc et tons pastel

### Présentation

Peinture gélifiée

### Densité

1,44 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

3,5 à 4,5 poises Cone Plat

### Point éclair

&gt; 60°C

### Extrait sec

En poids : 77 % ± 2 %

En volume : 62 % ± 2 %

### Rendement

12 à 17 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 8 heures

Sec : 24 heures

Recouvrable : 48 heures

### Conditionnement

3 L – 15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/d) : 300 g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 300 g/L

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

- Rouleau polyamide texturé ou microfibre de 8 à 12 mm.
- Brosse en soie naturelle ou mixte (soie naturelle + fibres synthétiques).

### Dilution

- White-spirit.
- 2 à 3 % en 1<sup>re</sup> couche.
- Prête à l'emploi en finition.
- Nettoyage du matériel au white-spirit.

### Modalités d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1.
- Température d'application comprise entre +5 et +30°C et hygrométrie inférieure à 80 %.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### Supports

- Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.
- Les menuiseries devront être exemptes de traces de résine ou d'humidité.
- Remastiquer avant mise en peinture toutes parties fendillées ou dégradées.

### Gestion des déchets et recommandations

- Refermer hermétiquement après usage.
- Il est important d'éviter le gaspillage en évaluant correctement la quantité de peinture requise.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou à l'égout.
- Nettoyage de la peinture avec de l'eau et un chiffon ou une éponge.
- Possibilité d'ajouter un détergent neutre.

### Hygiène et sécurité

- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition jan. 2026**

OSCA peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 25 36 18 - osca@osca.fr - www.osca.fr