




#903

# OSCATOP COAT

EXTÉRIEUR



**DÉFINITION** Peinture acrylique mate veloutée à fort pouvoir couvrant pour la rénovation de toitures.

**DOMAINE D'APPLICATION** Toitures en tuiles, ciment ou plaque de ciment ardoise, aciers galvanisés.

**QUALITÉS DOMINANTES** Peinture décorative de haute résistance au farinage.  
Très bon pouvoir couvrant.  
Très bonne tenue aux intempéries.  
Stabilité des teintes dans le temps.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat velouté

### Brillant spéculaire

&lt; 1 sous 60° (&lt; 7 sous 85°)

### Couleur

Brun, noir et gris ardoise

### Présentation

Monocomposant

### Densité

1,36 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

0,5 à 1,0 poises Cone Plat

### Extrait sec

En poids : 53 % ± 2 %

En volume : 36 % ± 2 %

### Épaisseur recommandée du film sec

60 microns

### Rendement théorique pour 60 microns

6 m<sup>2</sup>/L ou 0,227 kg/m<sup>2</sup>/couche

### Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

### Conditionnement

3 L – 15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/i) : 140 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 35 g/L.

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

- Brosse fibres synthétiques.
- Rouleau façade ou polyamide texturé.

### Dilution

- Prête à l'emploi mais peut être diluée.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1.
- Appliquer la première couche diluée de 5 à 10 %.
- Appliquer la seconde couche sans dilution.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### Supports

- Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.
- Appliquer en 2 couches sur fonds neufs ou anciens sains et secs.
- **Sur fonds farinants** : éliminer les pulvérulences et appliquer une sous couche fixante et pénétrante.
- Rénovation d'anciennes peintures adhérentes et anciens crépis.

### Gestion des déchets et recommandations

- Refermer hermétiquement après usage.
- Il est important d'éviter le gaspillage en évaluant correctement la quantité de peinture requise.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou à l'égout.

### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition jan. 2026**

OSCA peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 25 36 18 - osca@osca.fr - www.osca.fr

